

**DUPLI-COLOR PRIMA COLOR  
VERNICE TRASPARENTE****Informazioni tecniche**

Qualità a base acrilica ad asciugatura rapida per una vasta gamma di applicazioni. Un'ampia tavolozza di colori Bestseller, principalmente secondo RAL. Disponibile anche come vernice trasparente e primer. Idoneo per legno, metallo, carta, vetro o plastiche dure verniciabili e molti tessuti. Applicabile anche per il design di intonaco, calcestruzzo e pietra naturale.

**N. ordine:** 789106, 789113, 100596, 100609, 789113-DC

**Qualità & caratteristiche**

Pregiata qualità acrilica  
Eccellente ancoraggio  
Buona stesura, superficie liscia  
Per interni ed esterni  
Resiste alle intemperie alla luce, ai raggi UV  
Dopo l'essiccazione resiste a graffi, colpi ed urti  
Suitable for indoors and outdoors applications  
Weather-resistant, light-proof, UV-resistant  
Scratch-, shock- and impact-resistant  
Less runnings

**Dati fisici e chimici**

Base: Acrylic resin  
Colourname: transparent  
Smell: Characteristic  
Degree of gloss value: mat, 10 ±2  
Efficiency:

- 400 ML – 0,8-1,3 m<sup>2</sup>
- 500 ML – 0,8-1,3 m<sup>2</sup>
- 600 ML – 0,8-1,3 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 0,8-1,3 m<sup>2</sup>

Dust dry: 12 min  
Dry to touch: 40 min  
Completely dry: 2 h  
Overcoatable: 2 h  
Surfaces: Prima Colors, Acrylic paint, wood, metal, paper, glass, plaster, concrete, natural stone, paintable hard plastics, textiles.  
Minimum Working Temperature: 10 °C  
Maximum Working Temperature: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Temperature Resistance: 80 °C  
Storage stability: 10 years  
Content:

- 400 ML
- 500 ML
- 600 ML

### **Istruzioni per l'uso**

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni sulla confezione e agire di conseguenza.

**Pretrattamento:**

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la vernice vecchia e la ruggine, levigare la superficie e applicare una mano di fondo. Dopo l'asciugatura levigare la superficie di supporto (grana 600).

**Applicazione:**

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. L'aerosol deve essere a temperatura ambiente.

Temperatura di lavorazione ottimale da 15 a 25 °C. Prima dell'uso agitare l'aerosol per 2 minuti ed effettuare una spruzzatura di prova. Distanza dalla superficie da trattare di circa da 25 a 30 cm. Applicare la vernice su diversi strati sottili. Agitare nuovamente l'aerosol prima di applicare lo strato successivo.

Dopo l'uso pulire la valvola (capovolgere la bomboletta spray e premere l'ugello per circa 5 secondi).

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dallo spessore della vernice applicata.

Suggerimenti per proteggere l'oggetto da verniciare e l'ambiente dallo spruzzo nebulizzato. La temperatura deve essere compresa tra +10 °C e +25 °C, max. Umidità del 60%. Conservare in un luogo asciutto. Proteggere dalla luce solare o da altre fonti di calore. Utilizzare solo in condizioni atmosferiche asciutte, in aree protette dal vento e in ambienti ben ventilati. Seguire gli avvertimenti di pericolo sulle etichette!

### **Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### **Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### **Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Luglio 11, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.