

DUPLI-COLOR NEON SPRAY

Informazioni tecniche



Vernice acrilica a essiccazione rapida in colori fluorescenti per lavori professionali di decorazione, bricolage su superfici di ogni tipo.

N. ordine: 194818, 194825, 194832, 194856, 556944, 626142, 626173, 626159, 626166, 880612, 194818-AT, 194818-DG, 194825-AT, 194825-DG, 194825-DW, 194832-AT, 194832-DG, 194832-DW, 556944-DW, 626142-DF, 626142-DW, 626142-ER, 626159-DF, 626166-DF, 626166-DW, 626173-DF

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità acrilica
 Ottimo potere coprente
 Eccellente ancoraggio su numerosi materiali
 Utilizzabile anche su polistirolo
 Buona erogazione, superficie liscia
 Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni
 Resiste allo sfregamento
 Resiste agli agenti atmosferici
 Parzialmente resistente alla luce e ai raggi UV.
 L'intensità luminosa scema con il passare del tempo. Un rivestimento con vernice trasparente può rallentare questo effetto.
 Antigraffio, antiurto

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
 Nome colore:
 ◦ giallo limone
 ◦ verde
 ◦ rosso segnaie
 ◦ blu
 ◦ rosa
 Odore: Caratteristico
 Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2
 Resa:
 ◦ 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
 ◦ 150 ML – 0.8 - 1.0 m²
 Fuori polvere: 15 min
 Asciutto al tatto: 30 min
 Completamente asciutto:
 ◦ 24 min
 ◦ 2 min
 Sovraverniciabile: 1-2 h
 Superfici: Metallo, legno, vetro, ceramica, polistirolo, eternit, calcestruzzo, pietra, carta, cartone e plastica dura verniciabile.
 Temperatura minima di esercizio : 10 °C
 Temperatura massima di esercizio: 25 °C
 Punto di infiammabilità: n.a.
 Stabilità di conservazione: 10 anni
 Contenuto:
 ◦ 400 ML
 ◦ 150 ML

Istruzioni per l'uso

Rimozione della ruggine e dello sporco.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Applicare preliminarmente un washprimer bianco, ad es. con DUPLI-COLOR Haftgrund bianco. (Non in caso di verniciatura del polistirolo!)
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 12-15 cm con passate incrociate.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.