

DUPLI-COLOR COLOR SPRAY

Technisches Merkblatt



Kunstharzlack in hochglänzenden, seidenmatten und matten Farbtönen, Klarlack und Grundierung für alle Heimwerker- und Bastlerarbeiten auf Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein, Karton, Papier, Eternit, Porzellan und vielen lackierfähigen Kunststoffen.

Art.-Nr.: 383120, 413049, 584909, 584916, 584923, 584930, 584954, 584961, 584978, 584985, 584992, 585029, 585036, 585043, 625725, 625732, 625749, 625756, 625763, 625770, 625787, 625817, 625824, 640346, 640353, 640360, 640377, 640391, 640407, 640414, 640421, 640438, 640445, 640452, 640469, 640476, 640490, 640520, 640537, 640544, 640568, 640575, 640612, 640629, 654350, 671234, 673238, 673702, 673719, 673726, 673733, 674020, 674037, 699429, 699436, 699443, 716867, 716874, 716881, 716898, 716928, 716935, 738500, 740435, 740442, 740459, 740466, 740473, 740480, 745560, 745829, 745836, 745843, 747120, 768927, 584893, 584947, 585005, 716911, 716942, 716959, 745850, 106347, 106361, 106378, 106392, 106408, 106415, 106422, 106439, 640384, 640506, 768910, 893919, 893926, 893933, 893940, 893957, 893964, 893971, 893988, 893995, 894008, 625794, 625800, 640483, 640551, 673740, 699405, 699412, 640513

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Kunstharz-Qualität
Schnelltrocknend
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von
Objekten im Innen- und Außenbereich
Gute Deck- und Füllkraft
Farbton- und glanzbeständig
Witterungsbeständig, lichtecht, UV-beständig
Hervorragender Farbverlauf für gleichmäßige
Flächen
Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Materialien
Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharzlack (Alkyd)

Farbname:

- saphirblau
- karminrot
- tiefschwarz
- schokoladenbraun
- silbergrau
- gelbgrün
- lichtblau
- enzianblau
- rubinrot
- feuerrot
- reinweiß
- elfenbein
- pastellorange
- narzissengelb
- blaulila
- resedagrün
- nussbraun
- lichtgrau
- laubgrün
- rapsgelb
- verkehrspurpur
- erikaviolett
- weinrot
- braunbeige
- ultramarinblau
- türkisblau
- verkehrsweiß
- cremeweiß
- eisengrau
- melonengelb
- weißgrün
- lichtgrün
- perlweiß
- moosgrün
- hellelfenbein
- zinkgelb
- himmelblau
- schiefergrau
- schwarzgrau
- himbeerrot
- rose

- mintgrün
- pastellblau
- flieder
- Glanzgrad :
 - matt GE
 - glänzend GE
 - seidenmatt GE
- Ergiebigkeit:
 - 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
 - 150 ML – 0.3 - 0.45 m²
 - 600 ML – 1.2 - 1.8 m²
 - 200 ML – 0.4 - 0.6 m²
- Griffest: 4 h
- Staubtrocken: 30 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Überlackierbar: 2 h
- Untergründe: Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein, Karton, Papier, Eternit, Porzellan und vielen lackierfähigen Kunststoffen
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Flammpunkt: n.a.
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt:
 - 400 ML
 - 150 ML
 - 600 ML
 - 200 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und grundieren.
Kunststoffteile mit DUPLI-COLOR Kunststoffgrundierung vorbehandeln.
1 - 2 Stunden trocknen lassen.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Sprühentfernung: ca 25 cm
Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.
Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack übersprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 15. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.