

DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1 Eisenglimmer

Technisches Merkblatt



Aktiver Rostschutz durch effektives 4-in-1
Dickschichtlacksystem:

1. Effektive Grundierung für perfekte Haftung
 2. Aktiver Rostschutz durch LCI-Technologie
 3. Hochdeckendes Farbspray
 4. Schützende Versiegelung vor äußeren Einflüssen
- Haftet auf nahezu allen Untergründen, z.B. Eisen, blanke und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auch direkt auf festsitzenden Restrost und Altanstriche. Kann auch auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden.

Art.-Nr.: 868429, 868436, 868443, 868450, 223600, 223617, 223624, 245381, 103633, 103634

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Kunstharz-Qualität
Schützt dauerhaft vor Korrosion
Schnelltrocknend
Sehr guter Verlauf
Hohe Deck- und Füllkraft und Elastizität
Stoß- und schlagfest nach Durchtrocknung
Ausgezeichnete Haftung
UV-beständig, vergilbungsfrei
Wetterbeständig, wasserfest, 500 Stunden im
Salzsprühtest erfolgreich getestet
Variable Breitstrahldüse für horizontale oder
vertikale Lackierung und breites, sauberes
Sprühbild

Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharz

Farbname:

- schwarz
- silber
- grün
- gold
- alugrau hell
- anthrazit
- silbergrau
- alugrau mittel

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1.0 - 1.2 m²
- 150 ML – 0.4 - 0.5 m²

Griffest: 2 h

Staubtrocken: 20 min

Durchgetrocknet: 24 h

Überlackierbar: 24 h

Untergründe: Eisen, blanke und verzinkte

Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auf

festsitzenden Restrost und Altanstriche. Kann auch

auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt:

- 400 ML
- 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Lose Bestandteile auf trockenen, rostigen Metallflächen mit einer Drahtbürste entfernen.
Auf glatten, blanken Metalloberflächen ist ein leichtes Anschleifen empfehlenswert.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Um die Haftung zu verbessern, empfehlen wir, Kunststoffteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorzubereiten.
Dose 3 Min. schütteln.
An unauffälliger Stelle Probesprühen und auf Lackverträglichkeit prüfen.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Mehrere dünne Schichten sprühen.
Sprühentfernung ca. 25 cm.
Nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.