

**DUPLI-COLOR AUTO SPRAY
UNIVERSALLACKE****Technisches Merkblatt**

Für perfekte Lackierung in allen gängigen Auto-Serienfarbtönen. Zur farbtongenaue Reparatur kleiner und größerer Lackschäden am Fahrzeug.

Art.-Nr.: 189906, 132858, 191381, 189876, 132797, 191343

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-Qualität
Hohe Farbtongenauigkeit
Sehr gute Deckkraft
Dauerhafter Glanz,
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig (vergilbungsfrei)
Ausgezeichnete Haftung
Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
Kratz-, stoß- und schlagfest
Guter Verlauf,
glatte Oberfläche
Schnelltrocknend
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
Bedingt benzinfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname:
◦ schwarz
◦ weiß
Glanzgrad : glänzend GE
Ergiebigkeit:
◦ 12 ML – small spots
◦ 150 ML – 0.5 m²
◦ 400 ML – 1.3 m²
Griffest: 50 min
Staubtrocken: 10 min
Durchgetrocknet: 24 h
Überlackierbar: 30 min
Untergründe: Objekte im Innen- und Außenbereich
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt:
◦ 27
◦ n.a.
Lagerstabilität:
◦ 5 Jahre
◦ 10 Jahre
Inhalt:
◦ 12 ML
◦ 150 ML
◦ 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei sein. Eventuell vorhandenen Porenrost mit presto Rost Stop behandeln.
Unebene Oberflächen spachteln und schleifen.
Die Reparaturstelle großzügig abkleben. Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, an Falzen und Kanten der Karosserie abzukleben.
Auf die feingeschliffene Spachtelfläche DUPLI-COLOR Filler oder Spritzspachtel auftragen. Durchgetrocknete Filler-Schicht im Naßschliff (Schleifpapier P1000) glätten. Spritzspachtel - Schicht zuerst mit P600 Schleifpapier anrauen, anschließend mit DUPLI-COLOR Filler oder Haftgrund endgültig für den Decklack vorbereiten.
Plastikteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandeln.
Der vorbehandelte Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.
Zum Farbtonvergleich zuvor Probesprühen.
Der Sprühabstand sollte 20-30 cm betragen.
Auf die trockene Ausbesserungsfläche den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3-5 Minuten sprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.