

## DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1 Eisenglimmer

## Technisches Merkblatt



Aktiver Rostschutz durch effektives 4-in-1  
Dickschichtlacksystem:

1. Effektive Grundierung für perfekte Haftung
  2. Aktiver Rostschutz durch LCI-Technologie
  3. Hochdeckendes Farbspray
  4. Schützende Versiegelung vor äußeren Einflüssen
- Haftet auf nahezu allen Untergründen, z.B. Eisen, blanke und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auch direkt auf festsitzenden Restrost und Altanstriche. Kann auch auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden.

**Art.-Nr.:** 868429, 868436, 868443, 868450, 223600, 223617, 223624, 245381, 103633, 103634

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Kunstharz-Qualität  
Schützt dauerhaft vor Korrosion  
Schnelltrocknend  
Sehr guter Verlauf  
Hohe Deck- und Füllkraft und Elastizität  
Stoß- und schlagfest nach Durchtrocknung  
Ausgezeichnete Haftung  
UV-beständig, vergilbungsfrei  
Wetterbeständig, wasserfest, 500 Stunden im  
Salzsprühtest erfolgreich getestet  
Variable Breitstrahldüse für horizontale oder  
vertikale Lackierung und breites, sauberes  
Sprühbild

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharz

Farbname:

- schwarz
- silber
- grün
- gold
- alugrau hell
- anthrazit
- silbergrau
- alugrau mittel

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1.0 - 1.2 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.4 - 0.5 m<sup>2</sup>

Griffest: 2 h

Staubtrocken: 20 min

Durchgetrocknet: 24 h

Überlackierbar: 24 h

Untergründe: Eisen, blanke und verzinkte

Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auf

festsitzenden Restrost und Altanstriche. Kann auch

auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt:

- 400 ML
- 150 ML

---

**Hinweise zur Benutzung**

Lose Bestandteile auf trockenen, rostigen Metallflächen mit einer Drahtbürste entfernen.  
Auf glatten, blanken Metalloberflächen ist ein leichtes Anschleifen empfehlenswert.  
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
To improve the adherence, we recommend to prepare plastic parts with DUPLI-COLOR Plastic Primer.  
Dose 3 Min. schütteln.  
An unauffälliger Stelle Probesprühen und auf Lackverträglichkeit prüfen.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Mehrere dünne Schichten sprühen.  
Sprühentfernung ca. 25 cm.  
Nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 15. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.