

**DUPLI-COLOR TUNING SPRAY PAINT****Technisches Merkblatt**

Die kraftvollen Basis-Farben für alle Fälle: zum Sprayen und Pinseln.

Schnelltrocknende Lacke für Styling-Lackierungen, Kontrast- und Kaschierlackierungen am Fahrzeug.

**Art.-Nr.:** 189982, 133466, 191572, 657801, 657832, 787782, 657818, 657825, 133695, 191718

**Qualität & Eigenschaften**

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität  
Hohe Farbtongenauigkeit  
Sehr gute Deckkraft  
Dauerhafter Glanz, sehr gute Farbtonbeständigkeit:  
wetterfest, lichtecht, UV-beständig (vergilbungsfrei)  
Ausgezeichnete Haftung  
Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter  
Elastizität  
Kratz-, stoß- und schlagfest  
Guter Verlauf, glatte, polierfähige,  
schmutzunempfindliche Oberfläche  
Schnelltrocknend  
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von  
Objekten im Innen- und Außenbereich  
Bedingt benzinfest

**Physikalische & chemische Daten**

Basis: Nitrokombi-Lack (NC)

Farbname:

- schwarz
- weiß

Glanzgrad :

- glänzend GE
- matt GE
- seidenmatt GE

Ergiebigkeit:

- 12 ML – small spots m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.5 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 1.3 m<sup>2</sup>

Griffest: 50 min

Staubtrocken: 10 min

Durchgetrocknet: 24 h

Überlackierbar: 30 min

Untergründe:

- Objekte im Innen- und Außenbereich
- Metalle, Glas, Keramik, Stein und vielen anderen Untergründen

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt:

- 27 °C
- n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt:

- 12 ML
- 150 ML
- 400 ML

---

**Hinweise zur Benutzung**

Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, evtl. entrosten. Eventuell vorhandenen Porenrost mit presto Rost Stop behandeln.  
Unebene Oberflächen spachteln und schleifen.  
Mit einer Grundierung vorbehandeln, z.B. mit DUPLI-COLOR Haftgrund grau Art.Nr. 191268.  
Zur Verbesserung der Haftung Plastikteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer Art.Nr. 327292 vorbehandeln.  
Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.  
Zum Farbtonvergleich zuvor Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Der Sprühabstand sollte 20-30 cm betragen.  
Den Decklack im Kreuzgang in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3-5 Minuten sprühen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.