

DUPLI-COLOR TUNING CRACKLE EFFECT

Technisches Merkblatt



Die 2-schichtige Effektlackierung bietet einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten und ergibt einen trendigen Look. Die erste Schicht ist eine Lackierung auf Acryl- oder Nitro-Kombi-Basis. Das können verschiedene DUPLI-COLOR Sprühlacke sein. Die 2. Schicht ist der Crackle EFFEKT, durch den das "Aufreißen" des Lackes in Gang gesetzt wird und ein einzigartiger Effekt zustande kommt. Es ist geeignet für viele Gegenstände, auch für Acrylmalereien, für bemaltes Holz, Metall und Kunstgemälde.

Art.-Nr.: 466434, 466441, 466458, 466465

Qualität & Eigenschaften

Hochwertiger Speziallack
Ergibt eine spezielle Struktur, die aussieht wie Risse auf der Oberfläche
Sehr gutes Deckvermögen
Gute Haftung
Geeignet für das Lackieren und Gestalten von Objekten im Innen- und Außenbereich
Muss auf 1K Acryl oder Nitro-Kombi-Lacke lackiert werden.
Nicht auf Kunstharzlacken anwenden
Einsetzbar auf glatten und festen Oberflächen - nicht für Textilien oder stark saugenden Untergründe geeignet
Funktioniert auch auf Acryllacken auf Wasserbasis.
Überlackierbar mit einem 1K Acryl-Klarlack oder dem DUPLI-COLOR 2K Super Klarlack

Physikalische & chemische Daten

Basis: Spezialkombination
Farbname:

- schwarz
- weiß
- grün
- orange

Untergründe: Basecoat
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein.

Zunächst den Untergrund mit einem 1K-Lack Acryl- oder Nitro-Kombi-Lack grundieren (kein Kunstharz!). Es sind mindestens zwei Kreuzgänge erforderlich, um eine gewisse Schichtstärke zu erhalten, die für eine optimale Bildung des Effektes sorgen. Je mehr Lackschichten, desto ausgeprägter die anschließende Rissbildung.

Die Farbschichten ca. 45 Minuten trocknen lassen.

Das beste Ergebnis erhält man, wenn das Crackle-Spray innerhalb von 72 Stunden auf das farbige Lackspray (Acryl oder Nitro-Kombi) aufgetragen wird.

Dose ca. 3 Minuten schütteln.

Bei geringer Schicht (mindestens 2 satte Sprühgänge) bildet sich eine feine Struktur aus. Bei höheren Schichtdicken des Crackle Effectes entstehen gröbere Rissstrukturen.

Sprühentfernung ca. 10- 15 cm.

Nicht auf mit Kunstharz lackierten Untergründen sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.