

**DUPLI-COLOR THERMO SPRAY****Technisches Merkblatt**

Speziallack auf Silikonharz-Basis.  
Hochtemperaturbeständig. Zum Ausbessern von  
hitzebeanspruchten Gegenständen wie Gartengrills, Öfen,  
Ofenrohre, Lampenschirme etc.

**Art.-Nr.:** 467554, 467547, 467530, 467523, 159107

**Qualität & Eigenschaften**

Hochtemperaturbeständig:  
schwarz und silber bis 690°C  
gussgrau bis 600°C  
weiß bis 500°C  
rot bis 300°C  
Hohe Deck- und Füllkraft  
Ausgezeichnete Haftung  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Schnelltrocknend  
Wetterbeständig

**Physikalische & chemische Daten**

Basis: Silikonbasierende Qualität  
Farbname:

- rot
- weiß
- silber
- schwarz
- gussgrau

Geruch: Lösemittel  
Glanzgrad Wert: ultra matt, 4  
Ergiebigkeit: 400 ML – 1.5 m<sup>2</sup>  
Griffest: 60 min  
Untergründe: Gartengrills, Öfen, Ofenrohre,  
Lampenschirme etc.  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

---

**Hinweise zur Benutzung**

Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen  
Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht grundieren! Beste Ergebnisse werden auf blankem Metall erzielt.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.  
Je dünner die Lackschicht, desto besser die Temperaturbeständigkeit.  
Die Sprühentfernung sollte ca. 25 cm betragen.  
Ein optimales Lackierergebnis wird bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C erreicht.  
1 Stunde trocknen lassen.  
Danach ca. 1 Stunde erhitzen (160°C), damit die Lackschicht aushärtet. Dabei ist mit einer Rauch- und Geruchsbelästigung zu rechnen, daher für ausreichende Belüftung sorgen.

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 10. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.