

## DUPLI-COLOR AUTO COLOR LACKSTIFT Haftgrund

## Technisches Merkblatt



Das bewährte Kombi-System für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Kombi-System bedeutet, dass der Farbton innerhalb sehr enger Toleranzen dem Original-Autofarbtönen annähernd entspricht. Hochwertiger Acryl-Lack für Lackierungen und Lackausbesserungen am Auto und für viele andere Dinge. z.B. Im Haushalt: Für Heimwerker-, Deko- und Bastelarbeiten auf Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und vielen lackierfähigen Hartkunststoffen.

**Art.-Nr.:** 598357, 598357-JQ, 598364, 598371, 598371-JQ

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige, schnelltrocknende Acryl-Qualität. Zur Ausbesserung kleiner Kratzer, Schrammen und Steinschlagschäden.  
Hohe Farbtongenauigkeit  
Sehr gute Deckkraft  
Dauerhafter Glanz  
Ausgezeichnete Haftung  
Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität  
Polierfähig, schmutzunempfindliche Oberfläche  
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig (vergilbungsfrei)  
Kratz-, stoß- und schlagfest  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich  
Uni- sowie Metallic-Lacke werden durch den Überzug mit 2-Schicht-Klarlack bedingt benzinbeständig

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acrylat-Mischpolymere  
Farbname:  
◦ grau  
◦ rot  
◦ weiß  
Glanzgrad : matt GE  
Ergiebigkeit: 12 ML – small spots m<sup>2</sup>  
Griffest: 50 min  
Staubtrocken: 10 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Überlackierbar: 30 min  
Untergründe: Objekte im Innen- und Außenbereich  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: 27  
Lagerstabilität: 5 Jahre  
Inhalt: 12 ML

### **Hinweise zur Benutzung**

Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei sein. Eventuell vorhandenen Porenrost mit presto Rost Stop behandeln.  
Unebene Oberflächen spachteln und schleifen.  
Die Reparaturstelle großzügig abkleben. Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, an Falzen und Kanten der Karosserie abzukleben.  
Auf die feingeschliffene Spachtelfläche DUPLI-COLOR Filler oder Spritzspachtel auftragen. Durchgetrocknete Filler-Schicht im Naßschliff (Schleifpapier P1000) glätten. Spritzspachtel - Schicht zuerst mit P600 Schleifpapier anrauen, anschließend mit DUPLI-COLOR Filler oder Haftgrund endgültig für den Decklack vorbereiten.  
Plastikteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandeln.  
Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
Den Lackstift vor Gebrauch 1-2 Minuten gut schütteln.  
Farbton vor der Verwendung prüfen.  
Lack dünn auftragen.  
Metalleffekt-Lack unbedingt nach mind. 30 Minuten Trocknungszeit mit Klarlack versiegeln. Sonst werden die Aluminiumteilchen des Metallic-Lackes durch Umwelt- und Witterungseinflüsse angegriffen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

### **Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### **Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### **Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.