

## DUPLI-COLOR GLITTER SPRAY

## Technisch informatieblad



Speciale glitterlak voor allerlei soorten oppervlakken, zoals glas, keramiek, steen, metaal en alle oppervlakken die met acryl- of nitrocelluloselak zijn gelakt. Kan ook worden gespoten op gegrond of gelakt hout, beperkt op karton, papier en lakbare kunststoffen. Transparant zilver voor glittereffecten op gekleurde oppervlakken. Kleurrijke volle tinten voor lakwerk met diamanteffect over het hele oppervlak. Het bereikte effect is sterk afhankelijk van de kleur en de toestand van de ondergrond.

**Ord.-no.:** 685040, 684463, 669644, 685057, 684418, 332609, 669255, 685071, 684470, 669187, 685095, 684517, 669217, 685101, 684524, 669200, 685118, 684500, 669248, 685125, 684494, 669224, 338663

### Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit  
Uitstekende hechting  
Goede vloeijing, glad oppervlak  
Sneldrogend  
Geschikt voor het lakken van voorwerpen voor zowel binnen als buiten  
Veegvast  
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig  
Kras-, stoot- en slagvast

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars

Kleurnaam:

- Zwart
- goud
- zilver transparant
- koperbruin
- lime groen
- marine blauw
- paars
- violet

Glansgraad: mat GU

Rendement:

- 400 ML – 1.0 - 1.5 m<sup>2</sup>
- 200 ML – 0.5 - 0.7 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.4 - 0.6 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 0,5 - 0,7 m<sup>2</sup>

Voelt droog aan: 60 min

Stofdroog : 10 min

Uitgehard: 24 h

Overspuitbaar: 10 min

Ondergronden: glas, keramiek, steen, metaal en alle oppervlakken, met acryl- of nitrocelluloselakken, hout, beperkt op karton, papier en lakbare kunststoffen.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 y

Inhoud:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

**Gebruiksaanwijzing**

Losse oude verflagen en roest verwijderen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken

Indien nodig gronden met DUPLI-COLOR Haftgrund.

Voor een dekkende laag de oude GLITTER PRAY OLD met witte effectprimer en de andere dekkende kleuren met een zwarte effectprimer voorlakken.

De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.

Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.

Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.

Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Het diamanteffect is sterk afhankelijk van de kleur van de lak en de ondergrond. Met de transparante zilvertint ontstaat het effect door gelakte of gekleurde voorwerpen over te spuiten. Hetzelfde effect kan worden bereikt met de dekkende diamanteffecttinten Marine, Goud en Blauwzwart op niet gelakte voorwerpen.

Voor duurzame bescherming adviseren wij een afwerklaag met DUPLI-COLOR Zapon Klarlack.

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 7, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.