

DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1

Technisch informatieblad



Actieve roestbescherming door effectief 4-in-1 dikke laag laksysteem:

1. Effectieve grondering voor perfecte Haftung 2. Actieve roestbescherming door LCI-technologie 3. Hoogdekkende kleurspray 4. Beschermende verzegeling tegen invloeden van buitenaf Hecht op bijna alle ondergronden, zoals ijzer, blanke en verzinkte staalplaten, koper, messing, aluminium, ook direct op vastzittend roest en oude verflagen. Kan ook worden aangebracht op hout, steen, GVK of glas.

Ord.-no.: 162459, 179266, 179273, 179297, 179303, 179334, 179341, 223594, 868320, 868337, 868344, 868351, 868368, 868382-IK, 868450-IK, 103638, 103639, 103640, 103641, 103625, 103626, 103627, 103628, 103629, 103630, 103631, 103632

Kwaliteit en kenmerken

Dikke film laksysteem op oplosmiddelbasis
Beschermst permanent tegen corrosie
Sneldrogend
Erg goede vloeïing
Hoge dekking, vullend vermogen en elasticiteit
Schok- en slagvast na volledige droging
Uitstekende hechting
UV-bestendig, niet-vergelend
Weerbestendig, waterdicht, 500 uur succesvol getest in een zoutsproeitest
Variabele brede spuitkop voor horizontaal of verticaal lakken en een breed, zuiver spuitbeeld

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars

Kleurnaam:

- karmijnrood
- licht ivoor
- koolzaadgeel
- zuiver oranje
- vuurrood
- ijzergrijs
- lichtgrijs
- chocoladebruin
- gitzwart
- zuiver wit
- blank aluminiumkleurig
- gentiaanblauw
- mosgrijs
- antracietgrijs
- dieporanje

Geur: Karakteristiek

Glansgraad waarde:

- zijdemat, 25 ±5
- glans, 75

Rendement:

- 400 ML – 1.5 - 2.0 m²
- 150 ML – 1.5 - 2.0 m²

Stofdroog : 10 min

Voelt droog aan: 20 min

Uitgehard: 30 min

Overspuitbaar: 12 h

Ondergronden: Ijzer, blank en verzinkt plaatstaal, koper, messing, aluminium, op hardnekkig restroest en oude verflagen. Kan ook worden aangebracht op hout, steen, GVK of glas.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 jaren

Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

Gebruiksaanwijzing

Losse delen op droge, roestige metalen oppervlakken met een staalborstel verwijderen.
Op gladde, blanke metalen oppervlakken wordt licht opschuren aanbevolen.
De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
Ter verbetering van de hechting adviseren wij kunststof onderdelen vooraf te behandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.
De spuitbus ongeveer 3 minuten schudden.
Op een onopvallende plaats testen om de compatibiliteit van de verf te controleren.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
Meerdere dunne lagen spuiten.
Spuitafstand ongeveer 25 cm.
Niet op kunstharlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 10, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.