

## DUPLI-COLOR COLOR SPRAY BLANKE LAK

## Technisch informatieblad



Kunstharlak in hoogglans-, zijdematte en matte kleuren, transparante lak en primer voor alle doe-het-zelf- en handenarbeid op hout, metaal, aluminium, glas, steen, karton, papier, eternit, porselein en vele overlakbare kunststoffen.

**Ord.-no.:** 585012, 640322, 716904, 585050, 894015, 640605

### Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige kunsthars  
Sneldrogend  
Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten  
Erg goede dekking en vullend vermogen  
Kleur- en glansecht  
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig  
Uitstekende vloeijing voor gelijkmatige oppervlakken  
Uitstekende hechting op bijna alle materialen  
Kras-, stoot- en slagvast

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Alkydhars  
Kleurnaam:  

- transparant
- Transparant

 Glansgraad:  

- glans GU
- mat GU

 Rendement:  

- 400 ML – 0.8 - 1.2 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.3 - 0.45 m<sup>2</sup>
- 600 ML – 1.2 - 1.8 m<sup>2</sup>
- 200 ML – 0.4 - 0.6 m<sup>2</sup>

 Voelt droog aan: 4 h  
 Stofdroog : 30 min  
 Uitgehard: 24 h  
 Overspuitbaar: 2 h  
 Ondergronden:  

- hout, metaal, aluminium, glas, steen, karton, papier, eternit, porselein en vele lakbare kunststoffen.
- hout, metaal, aluminium, glas, steen, karton, papier, eeuwig, porselein en vele coatbare kunststoffen

 Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C  
 Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C  
 Vlampunt:  

- -97
- n.a.

 Opslagstabiliteit: 10 y  
 Inhoud:  

- 400 ML
- 150 ML
- 600 ML
- 200 ML

---

**Gebruiksaanwijzing**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.  
Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en gronden.  
kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.  
1 - 2 uur laten drogen.  
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken  
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.  
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.  
Spuitafstand: ongeveer 25 cm  
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.  
Overlakbaar binnen 2 uur of pas na 24 uur.  
Ook na doordrogen niet overspuiten met acryllak!

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 21, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.