

DUPLI-COLOR TUNING METALLIC

Ord.-no.: look at ordering information

Fiche Technique



Vernis acrylique à séchage rapide pour les vernissages stylés, contrastés et de contrecollage sur le véhicule.

Qualité & propriétés

- Qualité acrylique et nitrocellulosique haut de gamme
- Très bon pouvoir couvrant
- Adhérence exceptionnelle
- Très bonne stabilité des couleurs (résistant à la lumière, ne jaunit pas)
- Après application d'une couche de finition avec un vernis transparent résistant aux intempéries et polissable
- Brillance durable
- Séchage rapide
- Bon écoulement, surface lisse
- Résistant à l'essence sous certaines conditions
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups

Données physiques & chimiques

- Base: Résine acrylique
- Odeur: Caractéristique
- Finition:
 - ◊ semi-matte, 25 ±5 GU
 - ◊ semi-brillante, 45 ±5 GU
- Efficacité:
 - ◊ 150 ML – 0.5 m²
 - ◊ 400 ML – 1.3 m²
- Sec au toucher: 30 min
- Sec hors poussière: 10 min
- Totalelement sec: 24 h
- Recouvrable: 30 min
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur: 8300/20 bar
- Stabilité de stockage: 10 y
- Contenu:
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 400 ML

Mode d'emploi

- Éliminer la saleté et la graisse du support, puis dérouiller.
- Traiter la rouille interstitielle éventuellement présente avec le dérouilleur presto.
- Mastiquer et poncer les surfaces inégales. S'il n'est pas nécessaire de mastiquer, pulvériser la couche d'apprêt DUPLI-COLOR. Sinon, appliquer DUPLI-COLOR Filler sur la surface à mastiquer finement poncée.
- Auparavant, il convient de recouvrir largement l'endroit de la réparation avec du ruban de masquage. Pour les grandes surfaces, il est recommandé d'appliquer du ruban de masquage sur les plis et les bords de la carrosserie.
- Polir la couche de mastic en ponçant à l'état humide (papier abrasif P1000).
- Avant utilisation, bien agiter la bombe pendant 3 minutes.
- La distance de pulvérisation doit être d'env. 20 à 30 cm.
- Ensuite, vaporiser le vernis métallisé sur la surface à réparer sèche, en couches fines à un intervalle de 3 à 5 minutes.
- Après 30 minutes de séchage, vitrifier le vernis à effet métallique avec du vernis transparent. avec un vernis transparent après au moins 30 minutes de séchage. Sinon, les particules d'aluminium du vernis métallisé seront attaquées par l'environnement et les intempéries.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces vernies à l'aide de résines synthétiques !

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +49 (0) 62 66 75-266 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 18, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com