

DUPLI-COLOR Alkyton Repair Sprays Ral Colors, Spezial Colors

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben



Technisches Merkblatt

Qualitätslack in hochwertiger Kunstharzqualität. Durch die Möglichkeit der schnellen und effizienten Ausbesserung von Kratzern, Lackschäden oder Beschädigungen an lackierten Oberflächen wird der Bildung von Korrosionsschäden vorgebeugt. Ideal bei Montage- und Wartungsschäden, aber auch für spezielle Anwendungen an unzugänglichen Stellen, z.B. in Nischen oder an Geländern.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertiger Kunstharzlack
- Schnelltrocknend
- Geeignet für das Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Mit besonders guter Deck- und Füllkraft
- Verhindert die Bildung von Korrosion
- Dauerhaft farntonbeständig
- Außerst witterungsbeständig, lichtecht, UV-beständig
- Hervorragender Farbverlauf für gleichmäßige Oberflächen
- Ausgezeichnete Haftung

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Kunstharzlack (Alkyd)
- Farbname:
 - ◊ verkehrsrot
 - ◊ moosgrün
 - ◊ eisengrau
 - ◊ tiefschwarz
 - ◊ weißaluminium
 - ◊ reinweiß
 - ◊ silber
 - ◊ schwarz anthrazit
 - ◊ Kupfer
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad :
 - ◊ hochglänzend, >85 GE
 - ◊ matt, 10 ±2 GE
- Ergiebigkeit: 150 ML – 0.5 - 0.8 m²
- Griffest: 4 h
- Staubtrocken: 30 min
- Durchgetrocknet: 24 min
- Überlackierbar: 24 h
- Untergründe:
 - ◊ Restrost (manuell entrostet), Stahl, Grundierung, Holz und auf gut haftende Altanstriche im Innen- und Außenbereich
 - ◊ Restrost (manuell entrostet), Stahl, Grundierung, Holz und gut haftende Altanstriche im Innen- und Außenbereich
- Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 35 °C
- Dampfdruck:
 - ◊ 8300/20 bar
 - ◊ 2100/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und grundieren.
- 1 - 2 Stunden trocknen lassen.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch 2 – 3 Minuten kräftig schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. Zwischen den einzelnen Sprühgängen die Dose erneut schütteln, da sich die speziellen Pigmente relativ schnell absetzen. Dies könnte zu Farbabweichungen führen.
- Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.
- Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryl-Lack übersprühen!

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com