

DUPLI-COLOR MODEL PAINT PLASTIC PRIMER

Art.-Nr.: 685255

Technisches Merkblatt



Kunststoff-Grundierung / Plastic Primer Spezielle Grundierung für Modellbau-Lackierungen. Zum Grundieren von Flugzeug-, Auto-, Schiffs- und Bootsmodellen für die anschließende Decklackierung mit Kunstharz-, Acryl- oder Nitro-Kombi-Lacken.

Qualität & Eigenschaften

- Lösungsmittelhaltiges Produkt mit besonderen Haftvermittler-Zusätzen.
- Für die anschließende Lackierung von lackierfähigen Hartkunststoffen
- Schnelltrocknend
- Für innen und außen geeignet
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Speziallack
- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit: 150 ML – 2 - 2,5 m²
- Staubtrocken: 5 min
- Durchgetrocknet: 15 min
- Überlackierbar: 15 min
- Untergründe: Modellbau-Lackierungen
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Untergrund von Schmutz, Fett und Silikon reinigen. Evtl. mit 600er Schleifpapier anschleifen. Schleifstaub entfernen.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Maximal 2 Schichten dünn aufsprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Nach Trocknung (ca. 15 Minuten) überlackierbar mit Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lack

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.